

NOBILITAZIONE DEL LEGNO

Pannelli a base di legno per l'industria del mobile – Pannelli speciali per porte interne e blindate

Pannelli in M.D.F. laccati e placcati, sezionati in tutte le misure

Scheda tecnica

Conduttività termica dei pannelli in MDF in relazione alla densità		
CARATTERISTICHE SPECIFICHE	Densità media • Kg/m³	Conduttività termica 2 W/(m-K)
<i>Pannello in MDF</i>	800	0,14